



ベンジャミンムーアペイント

Fresh Start All Purpose 100% Acrylic Primer 023

フレッシュスタート

アクリル樹脂100%のプレミアムクオリティーの水性プライマーです。落書きや、油污れの跡、更には水あか等の隠ぺいにもお使い頂けます。更には木材、アスファルト、磁器タイルなどにもお使い頂ける、非常に高い密着性を誇る下塗り剤です。023-00 白/万能タイプ 023-04 濃色用/上塗りが濃い鮮やかな色の場合の共色タイプ の2種類、ご用意しています。

ベンジャミンムーアペイントはホルムアルデヒド、水銀、鉛、クロム酸、トルエン、キシレンを一切含んでいません。

F☆☆☆☆告示対象外
不燃材料認定番号NM-1786

特長

- 水性でありながら非常に高い密着性の機能
- 高い隠ぺい力
- スパッタリングフリー(飛散が極端に少ない)
- 100%ピュアアクリル

- 優れた速乾性
- 超低VOC
- 超低臭

塗料性状

荷姿	19リットル / 24.3キログラム	3.8リットル / 4.9キログラム	0.95リットル / 1.2キログラム
色	白、各色		
艶	艶消し		
比重	1.294(白)		
塗膜厚(施工時)	0.0965ミリ		
塗膜厚(乾燥後)	0.02794ミリ		
乾燥時間の目安	指触: 1時間		
	塗り重ね: 2~3時間		
塗膜性能を保つ施工面温度	10~32℃		
保管温度	5~35℃		
標準塗布量	0.12kg/平米/回		
塗装可能面積	1回塗りで約200平米	1回塗りで約40平米	1回塗りで約10平米
	2回塗りで約100平米	2回塗りで約20平米	2回塗りで約5平米

注1. 標準塗布量、ならびに塗装可能面積は個々の条件により異なります。
注2. 通常1回塗りで下地によっては密着性を高めるため2回塗りが必要な場合があります。

施工上の要点・注意事項

- 開缶後はよく攪拌し中身を均一にしてから使用してください。
- 常に結露が予測される場所への塗装は避けてください。
- 性能を発揮する塗膜を形成するために、気温5℃(施工対象面は10℃)以下、35℃(施工対象面は32℃)以上の施工は避けてください。
- 超低VOCのため5℃以下で保管すると凍結の恐れがあります。保管は5℃以上、35℃以下でしてください。
- 保管の際はしっかりと蓋を閉め、高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。
- 無希釈でお使いください。
- 素地の乾燥は十分に行ってください(含水率10%以下、pH値9以下)。
- 換気は十分に行ってください。
- 施工前に対象施工面をきれいに清掃し埃等を取り除いてください。特に水性のペイントはワックスや油污れを嫌いますのでこのような場合には中性洗剤で完全に除去してください。
- 表面に割れやめくれがある場合は施工前に必ず補修してください。補修後は接着剤が完全に乾燥したことを確かめてから施工を始めてください。
- 既存塗装面で旧塗膜の剥がれがある場合は完全に除去します。旧塗膜には鉛等の有害物質が含まれている場合があるので必ずマスクなどの保護資材を使用してください。
- 下地が一般的に硬かったり特殊な場合には施工前にお問い合わせください。

- 上塗りに鮮やかな赤、黄、青、緑系のカラーを施工する場合には白(品番023-00)ではなく、上塗りの色にあわせて調色する共色(品番023-04)をご用意ください。
- 防カビ、防サビの機能はありません。
- ローラーは中級以上の中毛、ないし短毛のウールローラーを使用してください。
- 樹脂の含有率が高いため刷毛とローラーでは仕上がりの肌が違います。ローラーで見切りぎりぎりまで施工し、ダメ込み面はできるだけ少なくしてください。
- 缶の中での塗膜形成を防ぐために表面に特殊な薬品を塗布しごく薄いコーティングをしています。米国からの輸入段階で稀にこのコーティングがペイント内部に入りこみダマとなることがありますので予めスキット等で濾していただくことをお勧めします。
- 小さなお子様の誤飲等の事故を防ぐためペイントの保管には十分気を付けてください。
- 万が一目や口に入ったり使用中皮膚等に異常を感じた場合は直ちに大量の水で洗い流し速やかに医師の診断をうけてください。

※その他、ペイントの取扱いについての一般的な注意事項の詳細については、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

標準施工仕様

下記の各数値はすべて標準のものです。施工面の形状や素地の状態、環境条件や施工条件により多少の幅を生じることがあります。

工程	塗料名	施工方法	塗り回数	面積と塗布量	希釈率	施工間隔
素地調整				<ul style="list-style-type: none"> 施工面に付着している汚れ、ごみ、塵、埃等を取り除き清浄な面にします。 クロスの浮き、剥がれ等は補修をし、完全にクロスの糊が乾いた状態にする。十分に素地を乾燥させる。 塗装鋼板等の場合、施工面の割れや膨れ、浮きなどはケレン工具を用いて取り除き、清浄な面にします。 サビは電動工具やサンドペーパー等を用いて取り除き、予めサビ止め塗料を施工してください。 デコラ等の場合、表面が滑らか過ぎてローラーが回らない場合がありますので全体的に軽くサンドペーパーをあててください。 		
下塗り	023 フレッシュスタートプライマー	刷毛 ローラー エアレススプレー	1~2回	0.12kg/平米/回 1回塗りでは、ガロン(3.8リットル)あたり約40平米の施工が可能 2回塗りでは、ガロン(3.8リットル)あたり約20平米の施工が可能	無希釈	2時間以上
上塗り	ベンジャミンムーアペイント 各種上塗り	刷毛 ローラー エアレススプレー	2回	塗布量、塗装可能面積については、上塗りペイントのTDSでご確認ください。 ※上塗りは2回塗りしてください。	無希釈	施工間隔については上塗りペイントのTDSでご確認ください。

※磁器タイル、大理石、デコラ面等の場合は、密着性を高めるため必ず2回塗りしてください。その他特殊な下地の場合には施工前にお問い合わせください。
※ガラスには施工できません。

上塗り製品のご案内

522
オーラマットフィニッシュ

524
オーラエッグシェル

528
オーラセミグロス

275 スーパースペックフラット

274 スーパースペックエッグシェル

276 スーパースペックセミグロス

221
リーガルマットフィニッシュ

319
リーガルエッグシェル

333
リーガルセミグロス

307
チョークボードペイント

メタリック&パールペイント

※詳細については各製品のTDSをご覧ください。
※上塗りにお困りの場合は弊社までお問い合わせください。

テクニカルデータシート(TDS)、製品安全データシート(MSDS)は弊社ホームページからダウンロードいただけます。
www.benjaminmoore.co.jp

米国製ベンジャミンムーアペイント総輸入・販売元
B.M.ジャパン株式会社
TEL 03-6440-0812 FAX 03-6440-0813
www.benjaminmoore.co.jp