



ベンジャミンムーアペイント

Studio Finishes Chalkboard Paint 307

チョークボードペイント

ペイントするだけで壁がチョークボードに大変身！
店舗でも、ご自宅でもアイデア次第で使い方が広がる、施工性の高い楽しい
チョークボードペイントです。

ベンジャミンムーアペイントはホルムアルデヒド、水銀、鉛、クロム酸、トルエン、キシレンを一切含んでいません。

F☆☆☆☆告示対象外
不燃材料認定番号NM-1786

特長

- ・アクリル樹脂100%
- ・インテリアのほとんどの壁に使用可能
- ・洗剤とぬるま湯でお手入れが可能
- ・スパッタリングフリー（飛散が極端に少ない）
- ・超低VOC
- ・低臭
- ・速乾性

塗料性状

荷姿	0.95リットル／1.2キログラム
色	黒に近いグレー
艶	エッグシェル
比重	1.258
塗膜厚(施工時)	0.0889ミリ
塗膜厚(乾燥後)	0.04318ミリ
乾燥時間の目安	指触：2時間
	塗り重ね：4時間
	黒板として使えるまで：3日間
塗膜性能を保つ施工面温度	10～32℃
保管温度	5～35℃
標準塗布量	0.12kg/平米/回
塗装可能面積	2回塗りで約5平米

注) 標準塗布量、ならびに塗装可能面積は個々の条件により異なります。

施工上の要点・注意事項

- ・開缶後はよく攪拌し中身を均一にしてから使用してください。
- ・常に結露が予測される場所への塗装は避けてください。
- ・性能を発揮する塗膜を形成するために、気温5℃(施工対象面は10℃)以下、35℃(施工対象面は32℃)以上の施工は避けてください。
- ・超低VOCのため5℃以下で保管すると凍結の恐れがあります。保管は5℃以上、35℃以下でしてください。
- ・施工の際はしっかりと蓋を閉め、高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。
- ・無希釈でお使いください。
- ・素地の乾燥は十分に行ってください(含水率10%以下、pH値9以下)。
- ・換気は十分に行ってください。
- ・施工前に対象施工面をきれいに清掃し埃等を取り除いてください。特に水性のペイントはワックスや油汚れを嫌いますのでこのような場合には中性洗剤で完全に除去してください。
- ・表面に割れやめくれがある場合は施工前に必ず補修してください。補修後は接着剤が完全に乾燥したことを確かめてから施工を始めてください

- ・既存塗装面で旧塗膜の剥がれがある場合は完全に除去します。旧塗膜には鉛等の有害物質が含まれている場合があるので必ずマスクなどの保護資材を使用してください。
- ・下地が一般的に硬かったり特殊な場合には施工前にお問い合わせください。
- ・ローラーは中級以上の短毛のウールローラーをお薦めしています。
- ・樹脂の含有率が高いため刷毛とローラーでは仕上がりの肌が違います。ローラーで見切りぎりぎりまで施工し、ダメ込み面はできるだけ少なくしてください。
- ・防カビ、防サビの機能はありません。
- ・缶の中の塗膜形成を防ぐために表面に特殊な薬品を塗布しごく薄いコーティングをしています。米国からの輸入段階で稀にこのコーティングがペイント内部に入りこみダマとなることがありますので予めスキット等で濾していただくことをお薦めします。
- ・小さいお子様の誤飲等の事故を防ぐためペイントの保管には十分気を付けてください。
- ・万が一目や口に入ったり使用中皮膚等に異常を感じた場合は直ちに大量の水で洗い流し速やかに医師の診断をうけてください

※その他、ペイントの取扱いについての一般的な注意事項の詳細については、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。



標準施工仕様

下記の各数値はすべて標準のものです。施工面の形状や素地の状態、環境条件や施工条件により多少の幅を生じることがあります。

§ 塩化ビニールクロス

工程	塗料名	施工方法	塗り回数	面積と塗布量	希釈率	施工間隔
素地調整	・施工面に付着している汚れ、ごみ、塵、埃等を取り除き清浄な面にします。 ・クロスの浮き、剥がれ等は補修をし、完全にクロスの糊が乾いた状態にする。十分に素地を乾燥させる。					
下塗り	253 スーパースペック アンダーコートプライマー アンドシーラー	刷毛 ローラー エアレススプレー	1回	0.12kg/平米 ガロン(3.8リットル)あたり約40平米の塗装が可能	無希釈	1時間以上
上塗り	307 チョークボードペイント	刷毛 ローラー エアレススプレー	2回	0.12kg/平米/回 クォート(0.95リットル)あたり約5平米の塗装が可能 ※上塗りは2回塗りしてください。	無希釈	3～4時間

※塩化ビニールクロスの場合、下塗りを省略することも可能です。詳しくは弊社までお問い合わせください。

§ プラスターボード、モルタル、コンクリート

工程	塗料名	施工方法	塗り回数	面積と塗布量	希釈率	施工間隔
素地調整	・施工面に付着している汚れ、ごみ、塵、埃等を取り除き清浄な面にします。 ・施工面に割れや膨れがある場合には必ず補修をしてください。補修後は十分に素地を乾燥させます。					
下塗り	253 スーパースペック アンダーコートプライマー アンドシーラー	刷毛 ローラー エアレススプレー	1回	0.12kg/平米 ガロン(3.8リットル)あたり約40平米の塗装が可能	無希釈	1時間以上
上塗り	307 チョークボードペイント	刷毛 ローラー エアレススプレー	2回	0.12kg/平米/回 クォート(0.95リットル)あたり約5平米の塗装が可能 ※上塗りは2回塗りしてください。	無希釈	3～4時間

§ 塗装鋼板

工程	塗料名	施工方法	塗り回数	面積と塗布量	希釈率	施工間隔
素地調整	・施工面の割れや膨れ、浮きなどはケレン工具を用いて取り除き、清浄な面にします。 ・サビは電動工具やサンドペーパー等を用いて取り除き、予めサビ止め塗料を施工してください。 ・施工面に付着している汚れ、ごみ、塵、埃等を取り除き、清浄な面にします。油脂類はシンナー除去や高圧水洗で完全に除去してください。					
下塗り	023 フレッシュスタート プライマー	刷毛 ローラー エアレススプレー	1回	0.12kg/平米 ガロン(3.8リットル)あたり約40平米の塗装が可能	無希釈	2時間以上
上塗り	307 チョークボードペイント	刷毛 ローラー エアレススプレー	2回	0.12kg/平米/回 クォート(0.95リットル)あたり約5平米の塗装が可能 ※上塗りは2回塗りしてください。	無希釈	3～4時間

§ デコラ

工程	塗料名	施工方法	塗り回数	面積と塗布量	希釈率	施工間隔
素地調整	・施工面に付着している汚れ、ごみ、塵、埃等を取り除き清浄な面にします。 ・施工面に割れや膨れがある場合には必ず補修をしてください。補修後は十分に素地を乾燥させます。 ・表面が滑らか過ぎてローラーが回らない場合がありますので全体的に軽くサンドペーパーをあててください。					
下塗り	023 フレッシュスタート プライマー	刷毛 ローラー エアレススプレー	2回	0.12kg/平米/回 ガロン(3.8リットル)あたり約20平米の塗装が可能 ※密着性を高め剥離を防ぐために必ず2回塗りしてください。	無希釈	2時間以上
上塗り	307 チョークボードペイント	刷毛 ローラー エアレススプレー	2回	0.12kg/平米/回 クォート(0.95リットル)あたり約5平米の塗装が可能 ※上塗りは2回塗りしてください。	無希釈	3～4時間



テクニカルデータシート(TDS)、製品安全データシート(MSDS)は
弊社ホームページからダウンロードいただけます。
www.benjaminmoore.co.jp

米国製ベンジャミンムーアペイント総輸入・販売元

B.M.ジャパン株式会社

TEL 03-6440-0812 FAX 03-6440-0813

www.benjaminmoore.co.jp