



ベンジャミンムーアペイント

Studio Finishes Glitter Effect 311

グリッターエフェクト

きらきら、ひらひら。ファンシーな効果を得られるラメ入りのクリアコート(上塗り剤)です。

ベンジャミンムーアペイントはホルムアルデヒド、水銀、鉛、クロム酸、トルエン、キシレンを一切含んでいません。

F☆☆☆☆告示対象外
不燃材料認定番号NM-1786

標準施工仕様

下記の各数値はすべて標準のものです。施工面の形状や素地の状態、環境条件や施工条件により多少の幅を生じることがあります。

工程	塗料名	施工方法	塗り回数	面積と塗布量	希釈率	施工間隔
素地調整	<ul style="list-style-type: none"> ここでいう素地とは水性ペイントのされた塗装面を差します。 施工面に付着している汚れ、ごみ、塵、埃等を取り除き清浄な面にします。 施工面に割れや膨れがある場合には必ず補修をしてください。補修後は十分に素地を乾燥させます。 					
上塗り	311 グリッターエフェクト	刷毛 ローラー エアレススプレー	1回	0.12kg/平米 クォート(0.95リットル)あたり約8~9平米の塗装が可能	無希釈	2~3時間

特長

- ・ペイントされた壁に虹色の輝きをプラスするトップコート
- ・インテリアのほとんどの壁に使用可能
- ・洗剤とぬるま湯でお手入れが可能
- ・スパッタリングフリー(飛散が極端に少ない)
- ・低VOC
- ・低臭
- ・速乾性



塗料性状

荷姿	0.95リットル / 1.0キログラム
色	ラメ入りクリアー
艶	ローラスター(3~4分艶有り)
比重	1.041
塗膜厚(施工時)	0.09652ミリ
塗膜厚(乾燥後)	0.02794ミリ
乾燥時間の目安	指触: 1時間
	塗り重ね: 2~3時間
	硬化: 24時間
塗膜性能を保つ施工面温度	10~32°C
保管温度	5~35°C
標準塗布量	0.12kg/平米
塗装可能面積	1回塗りで約8~9平米

注) 標準塗布量、ならびに塗装可能面積は個々の条件により異なります。

施工上の要点・注意事項

- ・開缶後はよく攪拌し中身を均一にしてから使用してください。
- ・常に結露が予測される場所への塗装は避けてください。
- ・性能を発揮する塗膜を形成するために、気温5°C(施工対象面は10°C)以下、35°C(施工対象面は32°C)以上での施工は避けてください。
- ・低VOCのため5°C以下で保管すると凍結の恐れがあります。保管は5°C以上、35°C以下でしてください。
- ・保管の際はしっかりと蓋を閉め、高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。
- ・無希釈でお使いください。
- ・素地の乾燥は十分に行ってください。
- ・施工対象は、水性ペイントの施工面です。
- ・換気は十分に行ってください。
- ・施工前に対象施工面をきれいに清掃し埃等を取り除いてください。
- ・表面に割れやめくれがある場合は施工前に必ず補修してください。

- ・ローラーは中級以上の中毛、ないし短毛のウールローラーをお薦めしています。
- ・樹脂の含有率が高いため刷毛とローラーでは仕上がりの肌が違います。ローラーで見切りぎりぎりまで施工し、ダメ込み面はできるだけ少なくしてください。
- ・防カビ、防サビの機能はありません。
- ・缶の中での塗膜形成を防ぐために表面に特殊な薬品を塗布しごく薄いコーティングをしています。米国からの輸入段階で稀にこのコーティングがペイント内部に入りこみダマとなることがありますので予めスキット等で濾していただくことをお薦めします。
- ・小さいお子様の誤飲等の事故を防ぐためペイントの保管には十分気を付けてください。
- ・万が一目や口に入ったり使用中皮膚等に異常を感じた場合は直ちに大量の水で洗い流し速やかに医師の診断をうけてください

※その他、ペイントの取扱いについての一般的な注意事項の詳細については、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。


グリッターの施工対象面を作るためのベンジャミンムーア製品のご紹介



522
オーラマットフィニッシュ

524
オーラエッグシェル

528
オーラセミグロス



275 スーパースペック
フラット

274 スーパースペック
エッグシェル

276 スーパースペック
セミグロス



221
リーガルマットフィニッシュ

319
リーガルエッグシェル

333
リーガルセミグロス

※詳細については各製品のTDSをご覧ください。
※上塗りにお困りの場合は弊社までお問い合わせください。



テクニカルデータシート(TDS)、製品安全データシート(MSDS)は
弊社ホームページからダウンロードいただけます。
www.benjaminmoore.co.jp

米国製ベンジャミンムーアペイント総輸入・販売元

B.M.ジャパン株式会社

TEL 03-6440-0812 FAX 03-6440-0813

www.benjaminmoore.co.jp