



ベンジャミンムーア
Stays Clear FLAT N425

ステイズクリア フラット フィニッシュ

ステイズクリアは、キズや汚れから塗装面や木部の表面を保護する透明なコーティング剤です。ペイントを塗装した上から塗装することで、汚れやキズから塗装面を保護し、ベンジャミンムーアの美しい色合いを長く楽しんで頂けます。また、木部に塗装することで、木目や木肌の色そのままにキズから表面を守ります。塗装した家具の保護などにもお使い頂けます。

ベンジャミンムーアペイントはホルムアルデヒド、水銀、鉛、クロム酸、トルエン、キシレンを一切含んでいません。

※標準塗布量ならびに塗装可能面積は個々の条件により異なります。

荷姿	3.8リットル	0.95リットル
	3.9キログラム	0.9キログラム
色	クリア(透明)	
艶	フラット(艶消し)	
比重	1.00 - 1.06	
推奨塗膜厚	0.1016mm(施工時) 0.03302mm(乾燥時)	
乾燥時間の目安	指触: 1時間 塗り重ね: 2~3時間	
塗膜性能を保つ 施工面温度	10~32°C	
保管温度	5~32°C	
標準塗布量	0.19kg/平米/回	
塗装可能面積	2回塗りで 約20~24平米	2回塗りで 約5~6平米

- ◆上品で落ち着いたフラット(艶消し)仕上げ
- ◆汚れやキズから表面を保護
- ◆中性洗剤と水拭きでのお手入れ
- ◆黄変防止
- ◆低VOC
- ◆低臭
- ◆スパッタフリー(飛び散りが少ない)
- ◆速乾
- ◆木部塗装時のシーラー機能*

*木材に直接クリアを塗って仕上げる際に、吸込みや気泡を抑え、仕上がりを安定させる機能です。一般的な塗装仕上げのシーラーの代替品としてはお使いいただけません。

F☆☆☆告示対象外
不燃材料認定番号NM-1786

施工上の要点・注意事項

- ・開缶後はよく攪拌し、中身を均一にしてから使用してください。
- ・常に結露が予測される場所への塗装は避けてください。
- ・性能を発揮する塗膜を形成するために、気温5°C(施工対象面は10°C以下)35°C(施工対象面は32°C)以上での施工は避けてください。
- ・低VOCのため5°C以下で保管すると凍結のおそれがあります。凍結は避け、保管は5°C以上、32°C以下でしてください。
- ・保管の際はしっかりと蓋を閉め、高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。
- ・無希釈でお使いください。
- ・素地の乾燥は十分に行ってください。(含水率10%以下、phの値9以下)
- ・換気は十分に行ってください。
- ・施工前に対象施工面をきれいに清掃し埃等を取り除いてください。特に油污れやワックスは中性洗剤やヤスリ等で完全に除去してください。
- ・裏面に割れやめくれがある場合は施工前に必ず補修してください。補修後は接着剤が完全に乾燥したことを確かめてから施工を始めてください。
- ・既存塗装面で旧塗装の剥がれがある場合は完全に除去します。旧塗膜には鉛等の有害物質が含まれている場合があるので必ずマスクなどの保護資材を使用してください。

- ・下地が一般的に硬かったり特殊な場合には施工前にお問い合わせください。
- ・ローラーは中級以上の短毛のウールローラーを使用してください。
- ・樹脂の含有率が高いため刷毛とローラーでは塗装面の仕上がりの肌が違います。ローラーで見切りぎりぎりまで施工し、ダメ込み面はできるだけ少なくしてください。
- ・缶の中での塗膜形成を防ぐために表面に特殊な薬品を塗布し、極薄いコーティングをしています。米国からの輸入の段階でまれにこのコーティングが塗料内部に入りこみダマとなることがありますので、予めスキット等で漉していただくことをお勧めします。
- ・小さいお子様の誤飲等の事故を防ぐために塗料の保管には十分気を付けてください。
- ・万一目や口に入ったり使用中皮膚等に異常を感じた場合は、直ちに大量の水で洗い流し速やかに医師の診断を受けてください。
- ・**塗装面は1時間程度で触れる状態(指触乾燥)になりますが、完全硬化までは24時間の乾燥が必要です。塗装面に物を置いたり、家具などを密着させる場合には完全硬化後をお勧めします。**
- ・中性洗剤や水拭きでの清掃は塗装後2週間経過後から可能です。
- ・低温・高湿の環境ではより長い乾燥時間が必要になります。

標準施工仕様

※下記の各数値はすべて標準のもので、施工面の形状や下地の状態、環境条件や施工条件により多少の幅が生じることがあります。

■塗装面 (Benjamin Moore製品やフォーフィニッシュで塗装済の面)、デザインクロスの上など

工程	塗料名	施工方法	塗り回数	面積と塗布量	希釈率	乾燥時間
素地調整				・施工面に付着している汚れ、ごみ、塵、埃等を取り除き清浄な面にします。 ・塗料の下地処理、施工方法につきましては該当商品のTDSをご参照ください。 ・被塗装面のタッチアップ、補修等が必要な場合は事前に行い、十分な乾燥時間を設けてください。 ・デザインクロスの上に塗装する場合は、剥がれ等を補修し、糊を十分に乾燥させてください。		
コーティング	N425 ステイズクリア フラット	刷毛 ローラー(短毛) エアレスプレー	1~3回	0.19kg/平米/1回 2回塗りでガロン(3.8リットル)あたり 約20~24平米の施工が可能。	無希釈	1~2時間

・製品中の細かな気泡により、塗膜が白濁して見える場合があります。素地の色が鈍く見えることがありますので、予め目立ちにくい場所での試し塗りを推奨します。

■木(チユルな木の風合いを生かす仕上げ) ※フローリングは除く

工程	塗料名	施工方法	塗り回数	面積と塗布量	希釈率	施工間隔
素地調整				・表面にヤスリをかけ、なめらかにします。 ・施工面に付着している汚れ、ごみ、塵、埃等を取り除き清浄な面にします。 (特にサンドペーパーを使用した後の削りかすは十分に取り除くこと)		
下塗り	N425 ステイズクリア フラット	刷毛 ローラー(短毛) エアレスプレー	1回	0.19kg/平米/1回 2回塗りでガロン(3.8リットル)あたり 約20~24平米の施工が可能。	無希釈	1~2時間
コーティング	N425 ステイズクリア フラット	刷毛 ローラー(短毛) エアレスプレー	1~2回	0.19kg/平米/1回 2回塗りでガロン(3.8リットル)あたり 約20~24平米の施工が可能。	無希釈	1~2時間

- ・ステイズクリアを木部塗装の下塗り(シーラー)として使用する場合は、必ず無希釈でお使いください。希釈した場合、シーラー機能が十分に発揮できない可能性があります。
- ・床など、強い摩擦が生じる箇所には、ステイズクリア ローラスター(N423)またはステイズクリア グロス(N422)をお使いください。

ステイズクリアで塗装した面は防汚性に優れますので、上から塗料を塗り重ねると剥離が生じる可能性があります。ステイズクリアを塗装した面の塗り替えを行う場合には、ヤスリ等でクリアの塗膜を完全に除去して下さい。

より美しく仕上げるために 攪拌不足・厚塗り・製品中の気泡により、塗膜白濁が生じることがあります。

- ・使用前に十分に攪拌し、無希釈でお使いください。
- ・短毛ローラーなどを使用し、薄く、均一に仕上げてください。
- ・ステイズクリアと、被塗面の間にほこりや毛くずが入ると目立ちます。塗装道具は清潔なものを十分に毛払いしてから使用し、空気中のほこりが少ない場所で施工してください。(特にサンダーやヤスリを使用した後はご注意ください。)
- ・ステイズクリアフラットは製品中の細かな気泡により、塗膜に白濁が生じることがあります。
- ・乾燥後、塗り重ねることでより耐久性を高めることができます。
- ・ステイズクリア フラットを塗り重ねる場合には1回目の塗装をステイズクリア グロス(N422)で行うと、より透明度の高い、美しいコーティングを形成することができます。

※その他、ペイントの取扱いについての一般的な注意事項の詳細については、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

ベンジャミンムーアペイント日本総輸入販売元

B.M. ジャパン株式会社

TEL.03-6440-0812 FAX.03-6440-0813 <http://benjaminmoore.co.jp/>

テクニカルデータシート、製品安全データシートは、弊社ホームページからダウンロードいただけます。