



ベンジャミンムーアペイント

Super Spec Undercoater & Primer Sealer 253

スーパースペック アンダーコート&プライマーシーラー

下地を整え、ペイントの下地への吸い込みを一定にさせるシーラー機能と、密着力を高める若干のプライマー機能を備えた、同クラス最高位のプライマーシーラーです。

ベンジャミンムーアペイントはホルムアルデヒド、水銀、鉛、クロム酸、トルエン、キシレンを一切含んでいません。

F☆☆☆☆告示対象外
不燃材料認定番号NM-1786

特長

- ・高い耐久性
- ・高い隠ぺい力
- ・スパッタリングフリー(飛散が極端に少ない)
- ・速乾なので同日に上塗りの施工が可能
- ・超低VOC
- ・超低臭

塗料性状

荷姿	19リットル / 24.5キログラム	3.8リットル / 4.9キログラム
色	白	
艶	艶消し	
比重	1.294	
塗膜厚(施工時)	0.09144ミリ	
塗膜厚(乾燥後)	0.02794ミリ	
乾燥時間の目安	指触: 30分	
	塗り重ね: 1時間	
	硬化: 4時間	
塗膜性能を保つ施工面温度	10~32℃	
保管温度	5~35℃	
標準塗布量	0.12kg/平米/回	
塗装可能面積	1回塗りで約200平米	1回塗りで約40平米

注) 標準塗布量、ならびに塗装可能面積は個々の条件により異なります。

施工上の要点・注意事項

- ・開缶後はよく攪拌し中身を均一にしてから使用してください。
- ・常に結露が予測される場所への塗装は避けてください。
- ・性能を発揮する塗膜を形成するために、気温5℃(施工対象面は10℃)以下、35℃(施工対象面は32℃)以上の施工は避けてください。
- ・超低VOCのため5℃以下で保管すると凍結の恐れがあります。保管は5℃以上、35℃以下でしてください。
- ・保管の際はしっかりと蓋を閉め、高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。
- ・無希釈でお使いください。
- ・素地の乾燥は十分に行ってください(含水率10%以下、pH値9以下)。
- ・換気は十分に行ってください。
- ・施工前に対象施工面をきれいに清掃し埃等を取り除いてください。特に水性のペイントはワックスや油汚れを嫌いますのでこのような場合には中性洗剤で完全に除去してください。
- ・表面に割れやめくれがある場合は施工前に必ず補修してください。補修後は接着剤が完全に乾燥したことを確かめてから施工を始めてください。
- ・既存塗装面で旧塗膜の剥がれがある場合は完全に除去します。旧塗膜には鉛等の有害物質が含まれている場合があるので必ずマスクなどの保護資材を使用してください。
- ・下地が一般的に硬かったり特殊な場合には施工前にお問い合わせください。

- ・上塗りに鮮やかな赤、黄、青、緑系のカラーを施工する場合には本製品ではなく、共色の下塗り剤「フレッシュスタート濃色用プライマー」をお使いください。
- ・防カビ、防サビの機能はありません。
- ・ローラーは中級以上の中毛、ないし短毛のウールローラーを使用してください。
- ・樹脂の含有率が高いため刷毛とローラーでは仕上がりの肌が違います。ローラーで見切りぎりぎりまで施工し、ダメ込み面はできるだけ少なくしてください。
- ・缶の中での塗膜形成を防ぐために表面に特殊な薬品を塗布しごく薄いコーティングをしています。米国からの輸入段階で稀にこのコーティングがペイント内部に入りこみダマとなることがありますので予めスキット等で濾していただくことをお勧めします。
- ・小さいお子様の誤飲等の事故を防ぐためペイントの保管には十分気を付けてください。
- ・万が一目や口に入ったり使用中皮膚等に異常を感じた場合は直ちに大量の水で洗い流し速やかに医師の診断をうけてください。

※その他、ペイントの取扱いについての一般的な注意事項の詳細については、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

標準施工仕様

下記の各数値はすべて標準のものです。施工面の形状や素地の状態、環境条件や施工条件により多少の幅を生じることがあります。

工程	塗料名	施工方法	塗り回数	面積と塗布量	希釈率	施工間隔
素地調整				・施工面に付着している汚れ、ごみ、塵、埃等を取り除き清浄な面にします。 ・クロスの子、剥がれ等は補修をし、完全にクロスの子が乾いた状態にする。十分に素地を乾燥させる。 ・表面に割れやめくれがある場合は施工前に必ず補修してください。補修後は接着剤が完全に乾燥したことを確かめてから施工を始めてください。		
下塗り	253 アンダーコート&プライマーシーラー	刷毛 ローラー エアレススプレー	1回	0.12kg/平米 ガロン(3.8リットル)あたり約40平米の施工が可能	無希釈	1時間
上塗り	ベンジャミンムーアペイント 各種上塗り	刷毛 ローラー エアレススプレー	2回	塗布量、塗装可能面積については、上塗りペイントのTDSでご確認ください。 ※上塗りは2回塗りしてください。	無希釈	施工間隔については上塗りペイントのTDSでご確認ください。

※金属、鉄部、木部、塗装鋼板、デコラ等の場合は、本製品ではなく、品番023「フレッシュスタートプライマー」をお使いください。
※ベンジャミンムーアペイントはガラスには施工できません。

上塗り製品のご案内

221 リーガル マット 319 リーガル エッグシェル 333 リーガル セミグロス

275 スーパースペック フラット
274 スーパースペック エッグシェル
276 スーパースペック セミグロス

メタリック&パールペイント

307 チョークボードペイント

※詳細については各製品のTDSをご覧ください。
※上塗りにお困りの場合は弊社までお問い合わせください。

ベンジャミンムーアペイント

テクニカルデータシート(TDS)、製品安全データシート(MSDS)は弊社ホームページからダウンロードいただけます。
www.benjaminmoore.co.jp

米国製ベンジャミンムーアペイント総輸入・販売元
B.M.ジャパン株式会社
TEL 03-6440-0812 FAX 03-6440-0813
www.benjaminmoore.co.jp